

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Перед выравниванием не рекомендуется наносить пленку.

Давление на лист во время процесса выравнивания имеет свойство выталкивать клей пленки в трещины и, следовательно, может вызвать появление молочного цвета на поверхности.

Пленку лучше наносить после выравнивания, но до резки.

Совместимость масла и пленки

Если пленка должна быть нанесена на смазанную маслом поверхность, рекомендуется проверить совместимость масла и пленочного клея.

Количество нанесенного масла необходимо дозировать, чтобы обеспечить приемлемую адгезию между полосой и пленкой.

Пленки с клеем на акриловой основе не рекомендуются там, где требуется прочная адгезия.

Пленка должна применяться в соответствии с обычными техническими инструкциями.